



TABLA DE PORCENTAJES DE ADICIÓN SOBRE PESO

ADIT.PUFF	ADIT.STRETCH	ACELERADOR PLUS	REDUCTOR RVC	GEL ULTRAFOIL	BASE P.	RESULTADO	MALLAS
2						SE HACE MATE	43-T /90-T
3						HIGH DENSITY	31-S
10						PUFF LIGERO	43-T /62-T
15						PUFF MEDIO	43-T /62-T
20						PUFF ALTO	31-T /43-T
	5					ELONGACION LIGERA	62-T /77-T
	10					ELONGACION MEDIA	52-T / 62-T
	15					ELONGACION ALTA	43-T
						SE LUBRICA	TODAS
		5				SE GELA RAPIDO	TODAS
		10				SE GELA MUY RAPIDO	TODAS
			5			BAJA VISCOSIDAD LIGERAMENTE	43-T /77-T
			50			ESTAMPADO SOBRE COSTURAS	64-T /90-T
				100		SE ADHIERE AL FOIL FACILMENTE	31-T /43-T
					10-20%	PARA EXTENDER LA TINTA	43-T /62-T

